



Produto: HIDROCOLOR INCOLOR.

Revisão: 00 Data: 22/11/2024. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Recomendamos o seu uso para malhas de 100% algodão, mistos e sintéticos de tons claros, isentos de impurezas e gomas, para que não prejudique sua fixação. Deverá ser aplicada pura e sem corte, bastando adicionar pigmentos para sua utilização.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O produto deverá ser aplicado em mesas manuais e berços. Sua matriz deverá ser feita com poliéster de 50 a 77 fios, estampar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores com corte levemente afiado com pressão e velocidade constante, para se conseguir melhor definição do desenho. As quantidades de pigmentos a serem adicionadas são de no máximo 4% de pigmentos COLORDEX comum e 10% de pigmentos COLORDEX fluorescentes.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas de tintas Hidrocolor da COLORDEX são de cura ao ar ou estufa por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br