



Produto: HIDROCOLOR PEROLIZADO.

Revisão: 00 Data: 18/11/2024. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser aplicado sobre tecidos 100% Algodão, mistos e sintéticos de tons claros e escuros, isentos de poeira, umidade, goma, acabamentos impermeabilizantes, teflon ou amaciamento excessivo dos fios. Já aplicação deverá ser com rodos de Poliuretano de canto vivo e dureza entre 60 e 85 Shores, utiliza-se um tipo de dureza na borracha do rodo para cada tipo de equipamento, pois isto implica diretamente no consumo, na ancoragem e na qualidade final do produto aplicado.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Este produto deve ser aplicado com poliéster de 32 a 44 fios. Em ambos os casos, tanto para fundo claro como para escuro, recomendamos 1 repique para um melhor acabamento. Podendo ser aplicado em Berço Térmico, Mesa Serigráfica convencional e Térmica, Máquina Carrossel e todo tipo de equipamento desenvolvido para Silkscreen. O produto deverá ser aplicado puro e sem corte.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas Hidrocolor da COLORDEX são de cura ao ar ou estufa por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br