



Produto: HIDROCOLOR PUFF.

Revisão: 00 Data: 18/11/2024. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Indicado para tecidos claros e escuros de fibras, sintéticos, algodão ou mistos. Porém, devido à grande variedade de tecidos sintéticos, e os diferentes tipos de acabamentos feitos nas tinturarias, aconselhamos testes prévios antes da utilização. O produto deve ser usado em sua forma original. Para um melhor acabamento recomendamos 1 ou mais repique após sua secagem superficial. Sua pigmentação deverá ser no máximo de 4% de pigmentos COLORDEX comum e 10% de pigmentos COLORDEX fluorescentes.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O produto deverá ser aplicado em máquinas tipo carrossel, mesas manuais e berços. Sua matriz deverá ser feita com poliéster de 44 a 60 fios com relevo, estampar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores com corte levemente afiado para se conseguir melhor definição do desenho e arredondado para melhor cobertura.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas de tintas Puff da COLORDEX são de cura estufa por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br