



Produto: BRANCO MK ECODEX ESTUFA.

Revisão: 00 Data: 18/11/2024. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Produto à base d'água, especialmente elaborado com emulsão acrílica e cargas. Tem como principal característica uma boa cobertura, excelente elasticidade, ótima solidez, toque macio e cura estufa à 160°C por 3 minutos. Indicado para estampar em malhas de tons claros e escuros de 100% algodão, em tecidos mistos ou sintéticos insetos de impurezas e gomas para não prejudicar a fixação, O produto deverá ser aplicado puro e sem corte, porém este produto está aditivado para trabalhar em máquinas tipo carrossel, mesas manuais e berços térmicos, com matriz de 44 a 77 fios no caso de entupimento das matrizes adicionar de 3% a 5% do Retardador MK Colordex.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O produto deve ser impresso ou estampado pelo processo de silkscreen em matriz sem relevo, em poliéster monofilamento de 44 a 77 fios. Usar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores, com corte levemente afiado para melhor toque e definição do desenho. Para melhor acabamento, aconselhamos uma abertura com 02 repiques após sua secagem superficial.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas ECODEX da COLORDEX são de cura estufa por 3min a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.


ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br

 (11) 98769-0215

 (11) 2633-2633