



Produto: CLEAR MK ECODEX.

Revisão: 00 Data: 10/01/2024. Página: **1/1**

INDICAÇÃO:

Produto à base d'água, especialmente elaborado com emulsão acrílica. Tem como principal característica ótima solidez, toque macio e cura ao ar por ± 92 horas ou estufa à 160°C por 3 minutos. Indicado para estampar em malhas de tons claros e escuros de 100% algodão, em tecidos mistos ou sintéticos insetos de impurezas e gomas para não prejudicar a fixação, O produto deverá ser aplicado puro e sem corte, porém este produto está aditivado para trabalhar em máquinas tipo carrossel, mesas manuais e berços térmicos, com matriz de 44 a 77 fios no caso de entupimento das matrizes adicionar de 3% a 5% do Retardador MK ColorDex.

A base **CLEAR MK ECODEX** pode ser pigmentado em até 3% de pigmento **COLORDEX** comum ou 4% de pigmentos **COLORDEX** fluorescentes a base d'água.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O produto deve ser impresso ou estampado pelo processo de silkscreen em matriz sem relevo, em poliéster monofilamento de 50 a 77 fios. Usar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores, com corte levemente afiado para se conseguir melhor toque e definição do desenho. Para melhor acabamento, aconselhamos uma abertura com 4 passadas.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Todas as linhas **MK da COLORDEX** são de cura ao ar 92 horas ou estufa por 3min a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

Rua: Soldado Antônio Romano de Oliveira 158 Parque Novo mundo São Paulo CEP: 002.176.020

Telefone: (11) 2633-2633 Ramal: 221 Celular (11) 94361-5763 E-mail: departamentotecnico@colordex.com.br